



Technische Information

Ultra Color

Seidenmatte hochpigmentierte Volltonfarbe, ideal zur farbigen Gestaltung von Innenwänden und Fassaden im Ultra Color Farbsystem, auch zum Abtönen aller gängigen IMPARAT-Dispersionsfarben.

Leichte Verarbeitung, diffusionsfähig, hohes Deckvermögen.

Klassifizierung nach DIN EN 13300:		Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung: +5° C (Umluft und Untergrund)						
Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 2							
Deckvermögen:	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l	Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit):	Überarbeitbar nach: 4 – 6 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit entsprechend länger.					
Glanzgrad:	Seidenmatt							
Farbton / Gebinde:	21 Original-Farbtöne, 750 ml							
Bindemittel:	Wässrige Kunstharzdispersion nach DIN 55 947	Beschichtungsaufbau:	Siehe Rückseite.					
Dichte:	Ca. 1,30 g / cm³	Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser.					
Verarbeitung:	Streichen, Rollen, Spritzen	Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.					
Verbrauch:	Ca. 150 ml/m² pro Arbeitsgang auf glatten Flächen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Genauere Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.	Wichtige Verwendungshinweise: Nach dem Abtönen gründlich durchrühren. Stark gebundene, bindemittelreiche Farben trocknen dunkler auf, daher Probebeschichtung ausführen und nach vollständiger Durchtrocknung den Farbton überprüfen. In den hellen Farbstufen sind einige Farbtöne für Außenbeschichtungen nicht ausreichend lichtbeständig. Diese sind im Ultra Color Farbtonblock bzw. – Karte mit einem* gekennzeichnet. Ultra Color gleichmäßig satt auftragen und um Ansätze zu vermeiden nass-in-nass beschichten.						
Verdünnung:	Streichen, Rollen: Verarbeitungsfertig eingestellt. Zwischenbeschichtung bei Bedarf bis 10 % mit Wasser. Spritzen: siehe Tabelle.	Nicht zum Abtönen von Acryllacken, Elastiksystemen, Siliconharz- und Silikatfarben verwenden.						
Spritzart:	<table border="1"><tr><td>Airless</td></tr><tr><td>0,021 - 0,026 inch</td></tr><tr><td>150 - 200 bar</td></tr><tr><td>50 °</td></tr><tr><td>Bis 10 % mit Wasser</td></tr></table>	Airless	0,021 - 0,026 inch	150 - 200 bar	50 °	Bis 10 % mit Wasser	Sicherheitshinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.	
Airless								
0,021 - 0,026 inch								
150 - 200 bar								
50 °								
Bis 10 % mit Wasser								
Düsengröße:		Erfüllt die VOC-Richtlinien: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/c-Wb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 30 g/l VOC.						
Spritzdruck:		GISCODE: BSW20						
Spritzwinkel:								
Verdünnung:								
		¹) siehe entsprechende Technische Information						

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG, 21504 Glinde/Hamburg, Telefon 040-727708-10, Fax 040-727708-11, www.imparat.de
Diese IMPARAT-Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und den uns vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Sie soll den Verarbeiter bei der Auswahl der geeigneten Werkstoffe und deren fachgerechte Anwendung unterstützen. Die hier gemachten Angaben befreien den Verwender nicht von der eigenverantwortlichen Prüfung des Materials auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der objektbezogenen Gegebenheiten. Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand: April 2022